

# STIX A50 MULTI DESIGN

## MULTIFUNKČNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- bez obsahu rozpouštědel
- hospodárné
- snadná roztíratelnost
- silná počáteční lepidlost

#### OBLAST POUŽITÍ:

Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásích i čtvercích, vinylové (LVT) podlahoviny, CV podlahy, linoleum, pryžové podlahy s hladkou lícovou stranou podle DIN 16850, textilní podlahoviny s různě provedenou rubovou stranou a sisalové a kokosové krytiny. Pro textilní podlahoviny se silným pnutím, např. nepoddajné vpichované koberce, doporučujeme použít STIX A530 TEX POWER.

#### PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být podle požadavků ČSN 744505 zejména rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku. Podle potřeby podklad odborně upravte. Použijte vhodné penetrace a stěrkové hmoty. Lité asfaltové potěry a jiné nesavé podklady zásadně přestěrkujte min. 2 mm silnou vrstvou samonivelační stěrky.

#### ZPRACOVÁNÍ:

STIX A50 MULTI DESIGN rovnoměrně naneste na podklad ozubenou stěrkou. V závislosti na typu podlahoviny je případně nutná krátká doba odvětrávání, jež je závislá na savosti podkladu, teplotě v místnosti a relativní vzdušné vlhkosti. Podlahovinu položte a dobře ji přihladte / zaválcujte (50 kg podlahářský válec). Po cca 45 minutách podlahovinu ještě jednou přihladte / zaválcujte. V místech s přímým slunečním svitem, jako např. francouzská okna nebo zimní zahrady, použijte lepidlo BOSTIK s vyšší pevností ve stříhu. Svařování spojů se provádí nejdříve po 24 hodinách. Dodržujte pokyny výrobce podlahoviny.



#### OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

#### LIKVIDACE ODPADU:

Zbytky výrobku seberte a, pokud možno, zpracujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Obal se zbytky tvrdého materiálu likvidujte jako směsný nebo stavební a demoliční odpad.

## SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem. Lze skladovat po dobu 12 měsíců.

## BALENÍ:

Č. produktu 30821555 vědro 22 kg

TECHNICAL DATA	
Báze	Disperzní systém
Barva	Běžovo-bílá
Viskozita	Roztíratelná
Hustota	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Teplota zpracování	Nejlépe +18 °C až +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relativní vlhkost vzduchu max. 75 %
Doporučené ozubení stěrky	Zuby TKB A2 Spotřeba: cca 320 g/m <sup>2</sup> Zuby TKB B1 Spotřeba: cca 380 g/m <sup>2</sup> Ozubení TKB B2 Spotřeba: cca 650 g/m <sup>2</sup> Dbejte, aby rub podlahy byl lepidlem dostatečně smočený. U hrubě strukturovaných povrchů použijte stěrku s větším ozubením a odpovídající spotřebou.
Zatížitelnost	Přibližně po 24 hodinách
Vhodnost při zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12529)	Ano
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano – Dodržujte příslušné specifikace a doplňující pokyny Ústředního svazu německých stavitelů.
Čistící prostředek	Pro nezaschlé lepidlo Niboclean Pro nebo voda
GISCODE	D2 – s malým obsahem rozpouštědel



Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

