

# HYTEC E730 XTREM

## DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ PENETRACE/ZÁBRANA PROTI VLHKOSTI

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- možnost nanášení válečkem nebo stěrkou
- vysoká přilnavost
- vhodné pod vysokozdvížné vozíky

#### OBLAST POUŽITÍ:

Dvousložková penetrace na beton, cementové potéry, anhydritové potéry, xylolitové potéry a potéry na bázi xylolitu apod., pokud se očekává vysoké zatěžování podlahy. Jako zábrana proti kapilárně vzlínající vlhkosti nebo proti pronikání zbytkové vlhkosti z cementových potér nebo betonových podkladů do max. 4,5 CM-%. Není vhodný pro izolaci kapilárně vzlínající vlhkosti u anhydritových a xylolitových potér.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí odpovídat požadavkům ČSN 744505, musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin a pevný v tahu i tlaku. Podklad musí být v souladu s platnými předpisy izolován proti tlakové vodě. Anhydritové potéry a potéry na bázi síranu vápenatého se mechanicky přebrousí a důkladně vysají. Dodržujte předpisy výrobců potér. Penetrace, adhezní můstky a přípravné nátěry nepřipraví k pokládkám podklady, které neodpovídají normě. Slouží spíše k tomu, aby se v kombinaci s vhodnými materiály dosáhlo optimálního výsledku zpracování.

#### ZPRACOVÁNÍ:

Pryskyřičná a vytvrzovací složka jsou v originálním balení připraveny ve správném mísicím poměru. Složku B (malá plechovka) přidejte celou ke složce A (velká plechovka) a důkladně promíchejte – nejlépe patřičně vybavenou ruční vrtačkou, dokud není barva hmota rovnoměrná. Smíchané složky přendejte do čisté nádoby a znova krátce promíchejte. Nanášení se provádí ozubenou stěrkou nebo



válečkem z jehněčí plyše odolným proti rozpouštědlům. Po aplikaci stěrkou je nutné nanesený materiál rozválečkovat, aby bylo zajištěno optimální smočení podkladu a uzavření pórů.

#### Penetrace:

HYTEC E730 XTREM se během otevřené doby po rozmíchání nanáší na podklad, přičemž se zamezuje tvorbě kaluží. Následně se povrch rovnoměrně zasype suchým křemičitým pískem (zrnitost 0,1-0,5), např. BOSTIK Quarzsand, aby se vytvořil dostatečně drsný podklad pro další práce.

#### Izolace proti vlhkosti:

Jako izolace proti vlhkosti se HYTEC E730 XTREM nanáší dvakrát. Po prvním nátěru je nutné průběžné schnutí 16 až max. 24 hodin. Druhý nátěr se nanáší ve směru kolmém na směr nátěru prvního. Poté se druhý nátěr zasype suchým křemičitým pískem (zrnitost 0,1-0,5), např. BOSTIK Quarzsand. Přebytečný písek se vysaje nejdříve 16 až 24 hodin po aplikaci základního nátěru, resp. izolace proti vlhkosti. HYTEC E730 XTREM ve dvou nátěrech zabrání vzlínání kapilární a zbytkové vlhkosti do max. 4,5 CM-%, resp. 3,0 CM-% v případě podlahového vytápění.

Alternativně lze místo posypu pískem a při provozu bez paletových a vysokozdvížných vozíků, epoxidovou penetraci opatřit penetrací GRIP A936 XPRESS.

## OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

## LIKVIDACE ODPADU:

Zbytky výrobku seberte a, pokud možno, zpracujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Obal se zbytky tvrdého materiálu likvidujte jako směsný nebo stavební a demoliční odpad.

## BALENÍ:

Plechovka 5,70 kg Č. produktu 30616419

Složka A

Plechovka 2,30 kg Č. produktu 30616418

Složka B

## ČISTICÍ PROSTŘEDEK

Před vytvrzením: SOLVENT 300

## SKLADOVÁNÍ

Lze skladovat 12 měsíců.

## GISCODE

RE 1

## EMICODE

EC 1 PLUS - velmi nízké emise

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barva	Složka A: transparentní složka B: nažloutlá barva po smíšení: nažloutlá
Viskozita	Roztíratelná (i válečkem)
Spec. hmotnost	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Poměr při míchání	Složka A : B = 5 : 2 hmotn. díl
Doba zpracovatelnosti	Přibližně 25 minut při +20 °C, vyšší teploty tuto dobu výrazně zkracují
Teplota při zpracování	Ideálně +18 °C až +25 °C. Nikdy méně než +15 °C teploty materiálu a podkladu
Nanášení	Válečkem z jehněčí plyše nebo ozubenou stérkou
Spotřeba	Jako základní nátěr: 200–300 g/m <sup>2</sup> Jako zábrana proti vlhkosti: přibližně 500 g/m <sup>2</sup>
Pochází	Nejdříve po 16 hodinách, závisí na podkladu a klimatických podmínkách v místnosti
Zatížitelnost	Nejdříve po 24 hodinách, závisí na podkladu a klimatických podmínkách v místnosti
Vhodnost při zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12529)	Ano
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano – Dodržujte příslušné specifikace a doplňující pokyny Ústředního svazu německých stavitelů.



EPOXID  
HARZ

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevní rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev neprebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejně nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

