

# Ardagrip Classic

**DISPERZNÍ PENETRACE DOVNITŘ I VEN**

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- určeno pro savé podklady
- dovnitř i ven
- k okamžitému nanášení
- bez obsahu rozpouštědel

### POPIS VÝROBKU

Ardagrip Classic je disperzní penetrace na bázi syntetické pryskyřice určená k přípravě savých podkladů před lepením keramických obkladů a tapetováním. Připravená k okamžitému nanášení.

Ardagrip Classic zvyšuje nosnost podkladu i přilnavost aplikovaných materiálů a snižuje savost.

Ardagrip Classic je bez obsahu rozpouštědel. Pachově je téměř neutrální, díky čemuž ho lze používat bez zvláštních ochranných opatření i v místnostech bez oken.

### OBLASTI POUŽITÍ

K přípravě sádrových omítek, sádkartonových desek, sádrovláknitých desek, sádrových kladečských desek, póro-betonu, betonu, dřevotřískových desek, vápenné a cementové omítky a anhydritového a cementového potěru před instalací a lepením keramických obkladů, tapet, nástěnných krytin nebo před utěšňováním hydroizolací Ardatec Flexdicht. Pro vnitřní i venkovní použití.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Před nanášením důkladně protřepejte a nanášejte neředěný v rovnoměrné a slabé vrstvě na podklad zednickou štět-kou. Ostatní plochy důkladně zakryjte, a ochraňte je tak před znečištěním. Po zaschnutí penetrace je možné tenkovrstvou maltou lepit keramický obklad nebo nanášet hydroizolaci Ardatec Flexdicht.

### ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK

Očistěte důkladně vodou ihned po použití.



### SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem! Skladovatelnost v uzavřeném původním obalu je 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.

### DODÁVANÁ BALENÍ

Láhev 1 kg (kartón obsahuje 10 lahví).



Kanystř 5 kg.

Kanystř 10 kg.

Sud 150 kg.

Kontejner 600 kg.

Kontejner 1000 kg.



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiálová báze	akrylátová pryskyřice
Barva	světle šedá
Konzistence	řídce tekoucí
Objemová hmotnost	cca 1 g/ml
Spotřeba	80 – 150 g/m <sup>2</sup> dle povrchu a savosti podkladu
Teplota při zpracování	ne pod +5 °C
Doba schnutí	cca 2 hodiny při +20 °C a 60% rel. vlhkosti vzduchu

Těmito pokyny vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku za konečný výsledek v jednotlivých případech nicméně přesto nemůžeme převzít z důvodu námi neovlivnitelných skladovacích a zpracovacích podmínek i kvůli široké škále možných aplikací a způsobů použití. Proto doporučujeme vždy provést předem vlastní zkoušky. Při vystavení výrobku vlivům UV záření může dojít ke změně zabarvení. Případné rozdíly v odstínu barvy jsou dány technologií výroby a nelze je zcela vyloučit. Při každé pokládce dbejte na zpracovávání výrobku se shodnou šarží. Náš technicko-obchodní poradenský servis je vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů.

Tímto vydáním končí platnost předchozích verzí dokumentu.

Vydání: 03.16

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.  
[V.01\_5/18]



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

