

# P100

## FOAM'N'CLEAN POWER SILNÝ POLYURETANOVÝ PĚNOVÝ ČISTIČ

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Silný čistič
- Rychlá práce
- Snadno se nanáší, lze jej připojit k plechovce a je dodáván se stříkáčím tryskou

#### POPIS PRODUKTU

Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER je silný polyuretanový pěnový čistič.

#### APLIKACE

Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER byl vyvinut pro odstranění skvrn a zbytků 1. a 2. komponenty polyuretanové pěny. To lze provést pouze v době, dokud je pěna ještě čerstvá. Vytvrzená pěna je nerozpustná a lze ji odstranit pouze mechanicky. Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER je také vhodný pro čištění vnitřku aplikačních pistolí NBS na PU pěnu.



#### TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE

Teplota okolí		+5°C až +35°C
Báze		Polyuretan
Uzavřené buňky		±70 %
Doba vytvrzování	FEICA TM1015	100–120 minut
Doba, kdy je možno pěnu řezat	FEICA TM1005	30–50 minut
Hustota		20–30 kg/m <sup>3</sup>
Chování při požáru	DIN 4102-1	B3
Izolace proti kročejovému hluku		62 dB
Doba, kdy se nelepí	FEICA TM1014	8–12 minut
Teplota Odpor		-40 °C až +90 °C
Tepelná vodivost		30–35 mW/m.K
Vydatnost	FEICA TM1003	750 ml = 25–30 litrů

Tyto hodnoty jsou typické a mohou se lišit o +/-3%

#### BARVA

- Transparentní

#### BALENÍ

- 500 ml plechovky, 12 ks v krabici

Specifikace produktu naleznete na stránce s detaily o výrobku online

#### TRVANLIVOST

V neotevřeném originálním balení při teplotě od +5 °C do +25 °C je skladovatelnost až 24 měsíců od data výroby při uložení na suchém místě.

#### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst bezpečnostní listy produktu a porozumět mu. Jsou k dispozici na vyžádání a prostřednictvím webových stránek.

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.  
[ V.01\_5/18]