



# Montage Zargen Turbo 2K P555

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKT

- pro dveřní zárubně a okna
- na vypěňování tvarovek
- velmi vysoká pevnost tvaru
- extra rychlé vytvrzení

### OBLASTI POUŽITÍ:

MONTAGE ZARGEN TURBO 2K P555 se výborně hodí pro montáž a izolaci dveřních zárubní a okenních rámců. Montáž vypěňovaných polystyrenových tvarovek, vyplnění a izolace dutin s nedostatečným přístupem vlhkosti. Upevnění izolačních prvků, použití ve výrobě přístrojů a nádrží, v modelářství a při kutilských činnostech. Montážní a izolační práce při interiérové přestavbě.

### VLASTNOSTI/ZÁRUKA:

MONTAGE ZARGEN TURBO 2K P555 se vyznačuje zrychleným vytvrzováním a zrychlenou zatížitelností, jakož i zvýšenou přilnavostí a vysokou pevností tvaru. Má vysokou odolnost proti stárnutí a dokonale přilne k betonu, omítce, zdivu, dřevu a mnoha plastům. Má nízké emise a nejlepší tepelné izolační vlastnosti.

### PŘÍPRAVA KONTAKTNÍCH PLOCH:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý a bez prachu, mastnoty a separačních prostředků (podklad předem neztvrdíte). Stavební díly odborně připravte ke zpracování. Ideální teplota zpracování plechovky je + 20 °C. Podklady nesmí být navlhčeny. Sádrové stavební materiály a pórabeton nejprve ošetřete vhodným polyuretanovým základním nátěrem! Teplota obsahu plechovky by měla být alespoň + 15 °C až maximálně + 25 °C a teplota podkladu alespoň + 10 °C.

### OMEZENÍ:

Není vhodná pro aplikace pod vodou. Vytvrzená pěna není odolná vůči UV záření. Pěna nepřilne k materiálům, jako je polyethylen, polypropylen, silikon, teflon, tuky.

### ZPRACOVÁNÍ:

Obsah plechovky v zásadě zpracujte ihned po aktivaci (nebezpečí přehřátí a prasknutí). Použijte



ochrannou obuv a ochranné brýle, připravte si čistič polyuretanové pěny. Na ventil našroubujte adaptér / plechovku držte ventilem dolů, kotoučem na spodní straně plechovky otočte šestkrát doprava, plechovku minimálně 30krát důkladně protřepejte, plechovku držte ventilem dolů a stlačením páčky aplikujte pěnu. IHNEDE provedte vypěnění! Pěna musí být rovnoměrně zbarvená (v případě potřeby plechovku znovu protřepejte).

**Důležitá upozornění:** Plechovka musí být zpracována okamžitě po aktivaci do 2–3 minut! Produkt po aktivaci vyvíjí reakční teplo (nebezpečí prasknutí)! Při montáži dveřních zárubní je až do úplného vytvrzení vyztužte rozpěrami. V motorovém vozidle produkt přepravujte v dobře zajištěném stavu v ložném prostoru, nikdy v prostoru zadních sedadel. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Doporučuje se na příslušných podkladech provést test přilnavosti a kompatibility.

### DODÁVANÉ BALENÍ:

Art. č. 30613649

245ml plechovka  
12 kusů v krabici

## TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Základ                           | polyuretan                           |
| Barva                            | fialová                              |
| Teplota plechovky a zpracování   | + 15°C až + 25°C / optimální + 20 °C |
| Teplota podkladu                 | min. + 10 °C                         |
| Teplotní odolnost                | - 40 °C až + 90 °C (po vytvrzení)    |
| Objemová hmotnost                | cca 40 kg/m <sup>3</sup>             |
| Nelepidivé                       | cca 6 min*                           |
| Lze řezat po (Ø 20 mm)           | cca 10 min*                          |
| Vytvrzení po (Ø 20 mm)           | cca 20 min*                          |
| Zatížitelné po                   | cca 30 až 60 minutách*               |
| Plně zatížitelné                 | po cca 24 hod.                       |
| Pevnost ve smyku                 | cca 13N/cm <sup>2</sup>              |
| Tepelná vodivost                 | cca 0,035 W/mK                       |
| Tlakové napětí při 10% pëchování | cca 10N/cm <sup>2</sup>              |
| Stabilita při skladování         | 9 měsíců                             |
| Reakce na oheň                   | Třída stavebních hmot B2             |
| Doba vyztužení rozpěrami         | min. 1 hod.                          |
| Výtěžnost                        | cca 6 litrů                          |

\* v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy



Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.  
[V.01\_5/18]



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
**www.anvitrade.cz**

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: info.germany@bostik.com  
**www.bostik.de**

