

Montage Pro B2 P545

Pistolová pěna 1K

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKT

- pro montáž, lepení, izolaci, plnění
- ideální pro zvukovou a tepelnou izolaci
- přesně dávkovatelná

ROZSAH POUŽITÍ:

MONTAGE PRO B2 P545 je ideální pro montáž oken, pro kontrolované vyplňování, vyplňování stěnových spár po montáži prefabrikovaných stavebních prvků, jakož i pro izolaci vedení u sanitárních a topných zařízení. Pro utěsnění, tepelnou i zvukovou izolaci.

VLASTNOSTI/ZÁRUKA:

MONTAGE PRO B2 P545 je jednosložková polyuretanová pěna tvrdící vlhkostí a je odolná vůči stárnutí. Zpracování pomocí běžně dostupných montážních pistolí. Po vytvrzení je pěna nerozpustná, odolná proti hnilobě a trvale elastická. Lze ji překrýt omítkou, přelepit, přetmelit nebo přetřít. Má vynikající přilnavost k betonu, omítke, zdivu, dřevu a mnoha plastům (polystyren, polyuretanová tvrdá pěna, polyester, tvrdé PVC, kromě PE/silikonu), přilne i k vlhkým plochám. Je odolná vůči všem standardním stavebním chemikáliím.

PŘÍPRAVA KONTAKTNÍCH PLOCH:

Podklad musí být pevný, čistý a bez prachu, mastnoty a separačních prostředků. Povrch mírně navlhčete. Okolní plochy zakryjte. Sádrové/porézní podklady nejprve ošetřete vhodným **polyuretanovým základním nátěrem**. Připravte si čistič polyuretanové pěny. Použijte ochranné brýle a ochranné rukavice. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu!

ZPRACOVÁNÍ:

Našroubujte montážní pistoli na plechovku a pevně ji utáhněte / zamezte zpříčení nebo stržení při použití násilí. Důkladně protřepejte / nastavte průtok pěny. Výstup pěny regulujte stlačováním páčky. Stavěcí šroub po dokončení práce opět zašroubujte. Svislé spáry a dutiny musí být vypěněny zdola směrem vzhůru a nesmí být přeplněny. Ihned po použití vyčistěte ventil plechovky a adaptér pomocí **REINIGER POWER P100**. Vytvrzenou pěnu lze odstranit mechanicky. Doporučuje se na příslušných podkladech provést test přilnavosti a kompatibility.



ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Nevhodné pro aplikace pod vodou a pro plnění větších uzavřených dutin bez přístupu vlhkosti. V případě širokých spár a spár hlubších než 5 cm aplikujte pěnu v několika krocích (vždy po cca 15–30 minutách). Před každou aplikací podklad zvlhčete. Pěna nepřilne k materiálům, jako je polyethylen, silikon, teflon, tuky atd. Není odolná vůči UV záření, při venkovních aplikacích chraňte vypěněnou spáru před UV zářením (přetřením nebo utěsněním těsnicími materiály (silikon, akrylát, MS polymer).

DODÁVANÉ BALENÍ:

Art. č. 30613644

750ml plechovka
12 kusů v krabici

TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE

Základ	polyuretan
Barva	žlutá
Teplota plechovky	+ 5 °C až + 30 °C
Teplota okolí	+ 5 °C až + 35 °C / optimální + 20 °C
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 90 °C (po vytvrzení)
Objemová hmotnost	cca 15–20 kg/m ³
Doba vytvrzení	cca 80–100 minut*
Lze řezat po (Ø 20 mm)	cca 40–60 min*
Tepelná vodivost	0,03 W/mK
Zvuková izolace	až 61 dB
Tlakové napětí při 10% pýchování	cca 3N/cm ²
Reakce na oheň	Třída stavebních hmot B2
Stabilita při skladování	18 měsíců
Výtěžnost pěny	cca 40 litrů = 750ml

* v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy



Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.
[V.01_5/18]



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

