TECHNICKÝ LIST

SYNTEKO HARDWAX OIL ROLL ON



Synteko HARDWAX OIL (tvrdý voskový olej) je založen na obnovitelných přírodních složkách. Je vhodný pro všechny druhy dřeva v interiéru, parkety, korek, OSB desky, nábytek a vnitřní dřevěné konstrukce. Synteko HARDWAX OIL odpuzuje vodu, chrání povrch před nečistotami. Má vysokou odolnost proti opotřebení. Snadno se zpracovává bez viditelných překryvů, resp. napojení. Bezbarvý s dobrou penetrační schopností (zvýší intenzitu barvy dřeva aj.).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	přírodní suroviny, rostlinné oleje a pryskyřice, přírodní vosky, sušící činidla
Spotřeba	1l na cca 15 m^2 v jedné vrstvě v závislosti na druhu a stavu dřeva
Obsah sušiny	ca. 45%
Teplota při zpracování	+15 až +25° C
Doba schnutí	1 vrstva ca. 4-6 hod.při teplotě +20 °C a RH 55%; 2 vrstva 24 hod. Zajistěte dobrou ventilaci, tvrdý voskový olej potřebuje pro vytvrzení čerstvý vzduch (nevšak průvan).
Skladování a trvanlivost	2 roky od data výroby, skladujte v chladu a suchu, chraňte před mrazem. Pokud je balení otevřeno může dojít při delším skladovaní při vytrzení.
Balení	1L, 5L
Nářadí	váleček s velmi krátkým vlasem; štětec na tvrdé voskové oleje

OBLASTI POUŽITÍ

Synteko tvrdý voskový olej je vhodný pro všechny domácí i exotické dřevěné povrchy (např. podlahové desky venkovských domů, masivní dřevěné podlahové desky, lodní dno), parkety, korek, bambus a další savé povrchy. V případě exotických dřevin může být savost dřeva v závislosti na druhu exotického dřeva příliš nízká – v tomto případě dřevo obruste zrnitostí 80. Doporučujeme vždy provést zkušební nátěr.

PŘÍPRAVA

Povrch zbuste na holé dřevo. Na poslední broušení použijte brusnou mřížku o zrnitosti 100/120. Pro špatně savé podklady, jako je bambus nebo vysoce mastné exotické dřevo, lze zvolit zrnitost 80, na krajích použijte stejnou zrnitost brusiva. Dřevo musí být zbaveno všech zbytků, jako je prach, nečistoty, mastnota. Vlhkost dřeva by měla být max. 15 %. Synteko HARDWAX OIL lze také použít na předem naolejované povrchy. V těchto případech nanášejte olej ve velmi tenké vrstvě.



ZPRACOVÁNÍ

Synteko HARDWAX OIL by měl být při aplikaci udržován na teplotě mezi +15 až +25°C. Plechovku s olejem před použitím důkladně protřepejte. Synteko HARDWAX OIL se nanáší štětcem na tvrdé oleje nebo válečkem s krátkým vlasem ve velmi tenké a rovnoměrné vrstvě.
Masivní a dýhované dřevo absorbuje olej odlišně, což může vést k barevným odchylkám. Vždy naolejujte zkušební kusy. Před použitím dobře promíchejte! Během aplikace dostatečně větrejte!

1. vrstva: Naneste 1 x tvrdý voskový olej Synteko HARDWAX OIL rovnoměrně pomocí mohérového olejového válečku (krátký vlas, vlas 4 mm) a nechte přes noc zaschnout. Spotřeba: cca 50 ml/m²
V případě potřeby proveďte mezibroušení zrnitostí 120/150 a opatrně odstraňte veškerý brusný prach.

2. vrstva: Aplikujte druhou, velmi tenkou vrstvu Synteko HARDWAX OIL rovnoměrně pomocí mohérového válečku na olej, a nechte zaschnout alepoň 24 hodin. Je velmi důležité, aby olej nebyl nanášen příliš v silné vrstvě. Úroveň lesku lze případně upravit leštěním. Spotřeba: cca 30 ml/m²

Celková spotřeba po 2 vrstvách: cca 80 ml/m², 1 L/na cca 12 m². Při renovaci již naolejovaného povrchu obvykle postačí jedna tenká vrstva na očištěný povrch.

POUŽITÍ PODLAHY
Doba schnutí se může u korku a exotických dřevin bohatých na aktivní látky prodloužit na nejméně 24 hodin. Jinak lze po upravených olejovaných površích opatrně chodit (např. v ponožkách) do 24 hodin.
Během prvního týdne po aplikaci nenamáčejte podlahu, která byla ošetřena podlahovými oleji Synteko, aby se zabránilo vzniku bílých skvrn (vodních stop).
Povrch lze plně používat (pokládat koberce, umisťovat nábytek) po cca 7–10 dnech v závislosti na klimatických podmínkách. Pokud je nutné zakrýt, zakrývejte pouze vlnitou lepenkou (vlněním nahoru!), nikoli fólií, aby nebyl omezen přísun kyslíku. Trvanlivost a zachování hodnoty silně závisí na péči věnované prvních dnech. Uvedené doby schnutí se vztahují k normálním podmínkám (+20 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu). Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty zpožďují schnutí. Zajistěte dobré větrání.
Připevněte plstěné podložky k nohám židlí a stolů, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

Poznámka ! Tkaniny, použité utěrky, hadříky atp. nasycené olejem se mohou samovznítit. Použitý materiál namočte do vody nebo uchovávejte v uzavřené nádobě. Nářadí lze očistit lakovým benzínem před vytvrzením oleje.

ÚDRŽBA
Na všech naolejovaných podlahách se doporučuje suché čištění. V případě potřeby vyčistěte pomocí prostředku Synteko SOAP a nebo SUPERCLEAN. Nenechávejte vodu na podlaze. Pokud je podlaha silně opotřebovaná, udržujte ji pomocí prostředku Synteko RE-COVER. Pokud to neposkytne požadovaný výsledek, lehce přebruste mřížkou o zrnitosti 120 a naneste novou vrstvu Synteko HARDWAX OIL.

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Synteko HARDWAX OIL není klasifikován a regulován podle C.H.I.P. Při zacházení s chemikáliemi buďte opatrní. Zajistěte dobrou ventilaci. Pokud existuje riziko postříkání, používejte ochranné brýle a rukavice. Pokud product přijde do kontaktu s pokožkou, omyjte ji mýdlem a vodou. Pokud se výrobek dostane do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody.
Další informace naleznete v bezpečnostím listu na www.synteko.com

Výrobce:
Synteko AB
info@synteko.com
+46 303 563 30
Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden