


## SYNTEKO HARDWAX OIL ROLL ON



Synteko HARDWAX OIL (tvrdý voskový olej) je založen na obnovitelných přírodních složkách, jako je borovicový pryskyřičný olej, vosky a lněný olej. Je vhodný pro všechny druhy dřeva v interiéru, podlahový nábytek a vnitřní dřevěné konstrukce. Synteko HARDWAX OIL odpuzuje vodu, chrání povrch před nečistotami. Má vysokou odolnost proti opotřebení. Snadno se zpracovává bez viditelných překryvů, resp. napojení

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	uretanem modifikovaný borovicový olej, lněný olej, vosky
Spotřeba	1l na 20-30 m <sup>2</sup> v jedné vrstvě v závislosti na druhu a stavu dřeva
Obsah sušiny	45%
Teplota při zpracování	+15 až +25° C
Doba schnutí	1 vrstva 2-4 hodiny při teplotě +23 °C a RH 50%; 2 vrstva 24 hod.
Skladování a trvanlivost	2 roky od data výroby, max. skladovací teplota +40° C při uzavřeném balení. Pokud je balení otevřeno může dojít při delším skladování při vytržení. Skladujte vzůru nohama a mimo dosah dětí. Není citlivý na mráz.
Balení	1l (600 ks na paletě) a 5l (120 ks na paletě) plechovky, Paleta 600 l

### PŘÍPRAVA

Povrch zbuste na holé dřevo. Na poslední broušení použijte brusnou mřížkou o zrnitosti 100. Synteko HARDWAX OIL lze také použít na předem naolejované povrchy. V těchto případech nanášejte olej ve velmi tenké vrstvě.



## ZPRACOVÁNÍ

Synteko HARDWAX OIL by měl být při aplikaci udržován na teplotě mezi +15 až +25°C. Plechovku s olejem před použitím důkladně protřepejte. Synteko HARDWAX OIL se nanáší štětcem na tvrdé oleje nebo válečkem s krátkým vlasem v tenké a rovnoměrné vrstvě. Nechte zaschnout přibližně 2-4 hodiny. Pokud se je po aplikaci povrch drsný kvůli zvednutým dřevním vláknům, lehce jej přebrousíte mřížkou o zrnitosti 120 a opatrně odstraňte veškerý brusný prach. Aplikujte druhou tenkou vrstvu a nechte zaschnout alespoň 24 hodin. Je velmi důležité, aby olej nebyl nanášen příliš v silné vrstvě. Úroveň lesku lze upravit leštěním.

**Poznámka !** Tkaniny, použité utěrky, hadříky atp. nasycené olejem se mohou samovznítit. Použitý materiál namočte do vody nebo uchovávejte v uzavřené nádobě. Nářadí lze očistit lakovým benzínem před vytvrzením oleje.

## ÚDRŽBA

Na všech naolejovaných podlahách se doporučuje suché čištění. V případě potřeby vyčistěte pomocí prostředku Synteko SUPERCLEAN. Nenechávejte vodu na podlaze. Pokud je podlaha silně opotřebovaná, udržujte ji pomocí prostředku Synteko RE-COVER. Pokud to neposkytne požadovaný výsledek, lehce přebruste mřížkou o zrnitosti 120 a naneste novou vrstvu Synteko HARDWAX OIL.

## ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Synteko HARDWAX OIL není klasifikován a regulován podle C.H.I.P. Při zacházení s chemikáliemi buďte opatrní. Zajistěte dobrou ventilaci. Pokud existuje riziko postříkání, používejte ochranné brýle a rukavice. Pokud product přijde do kontaktu s pokožkou, omyjte ji mýdlem a vodou. Pokud se product dostane do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu na [www.synteko.com](http://www.synteko.com)

Výrobce:

Synteko AB

[info@synteko.com](mailto:info@synteko.com)

+46 303 563 30

Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden

[www.synteko.com](http://www.synteko.com)