Nibofloor PU 57

DVOUSLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO NA PARKETY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- bez rozpouštědel
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- dobrá struktura žebírka
- dlouhá doba pokládky
- bez vody, dřevo nebobtná



OBLAST POUŽITÍ

Dvousložkové polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel (podle DIN EN 14293) pro mozaikové, proužkové a prefabrikované parketové podlahy podle DIN EN 280, 10mm masivní dřevěné parkety, dřevěnou dlažbu RE (DIN 68702) na cementovém potěru a anhydritovém potěru (plovoucí), tmelové podlahy, kamenné podlahy, kov, dále pro podklady ošetřené plnicí hmotou vhodnou pro parkety.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí splňovat požadavky DIN 18356 „Pokládka parketových podlah“ nebo DIN 18365 (případně normu platnou pro pokládku), rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku resp. odborně připravený k pokládce. Použijte základní nátěry a vyrovnávací hmoty vhodné pro parkety. Pokud lepíte na nevyrovnané podklady, proveďte nejprve ošetření pomocí NIBOGRUND E 30 (nejprve odstraňte prach).

Systémové produkty pro přípravu podkladu:

Základní nátěry: NIBOGRUND G 17, NIBOGRUND E 30

Vyrovnávací materiály: NIBOPLAN 300

POUŽITÍ

V původním balení jsou pryskyřičné a vytvrzovací složky vzájemně přizpůsobeny ve správném mísicím poměru. Přidejte složku B celou ke složce A a důkladně zamíchejte, optimálně elektrickou ruční vrtačkou opatřenou vhodným nástavcem, dokud není barva konzistentní. Následně se ve lhůtě doby zpracovatelnosti pomocí stěrky na podklad aplikuje lepidlo a do lepidlového lůžka se ve lhůtě pokládky položí parkety a důkladně se přiklepnou.

Dodržte pokyny výrobce parket.

DOPORUČENÉ OZUBENÍ:



SKLADOVÁNÍ

Skladujte v těsně uzavřené nádobě. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota: min. +5 °C, skladovatelnost 12 měsíců.

BALENÍ

Kyblík 10 kg.

GISCODE

RU 1

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE:

Složka B: obsahuje difenylmetan-4,4´-diisokyanát, isomery a homology, 4,4´-metylendifenyl diisokyanát, difenylmetan-2,4´- diisokyanát, 2,2´-metylendifenyl diisokyanát.

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu a na obalu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Báze	Polychloropren, bez rozpouštědel
Barva	Ve smíšeném stavu nahnědlá / složka A: žluto-hnědá, složka B: hnědá
Viskozita	Snadná roztíratelnost - bez poklesů
Hustota	1,7 g/cm³ (složka A + složka B)
Mísicí poměr	Složka A : Složka B = 9 : 1 - hmotnostní díly
Dobrá zpracovatelnost	Přibližně 1 hodina v závislosti na teplotě
Doba pokládky	Přibližně 30 minut po aplikaci lepidla, v závislosti na teplotě
Teplota zpracování	Optimálně se aplikuje při teplotě od +18 °C do +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; relativní vlhkost vzduchu max. 65 %
Doporučené ozubení:	Proužkové parkety, 10mm masivní a mozaikové parkety, vícevrstvé parkety (proužky až 100 cm dlouhé, tloušťka 8 mm), rovné lamelové parkety, dřevěná dlažba RE (tenčí než 40 mm), laminátové podlahy: **Ozubení stěrky TKB-B 3** **Spotřeba: přibližně 1200 g/m²** Vícevrstvé parkety (palubky delší než 100 cm), laminátové podlahy (delší než 100 cm), dřevěná dlažba RE: **Ozubení stěrky TKB-B 12 nebo Pajarito 69** **Spotřeba: přibližně 1800 g/m²** Tvar ozubení uvedený výše je pouze orientační, konečná volba tvaru ozubení závisí na místních podmínkách a na hladkosti podkladu, délce parket a stavu rubové strany parket. Rubová strana krytiny musí být vždy rovnoměrně pokrytá.
Povrchové ošetření	Po 24–48 hodinách v závislosti na klimatu v místnosti a zátěži.
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano
Čisticí prostředek	Před úplným vytvrzením: **Solvent 300**. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

[V.01_5/18]

ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

OFFICIAL SUPPLIER

ANVI TRADE s.r.o. SPONZORUJE GEKONA ZÁZRAČNÉHO VE 4. NEJLEPŠÍ ZOO NA SVĚTĚ.
ADOPTIVNÍ RODIČ ZOO PRAHA