# SL C310 CLASSIC

## STANDARDNÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

## TECHNICKÝ LIST

### VÝHODY INTELIGENTNÍHO PRODUKTU

- samonivelační




### OBLAST POUŽITÍ

SL C310 CLASSIC se používá v interiéru k vyrovnávání a vyhlazování potěrů, rychle tuhnoucích potěrů a betonových stropů. Vhodný pro tloušťky vrstev od min. 2 do max. 10 mm. Pro přípravu podkladu před podlahářskými pracemi. U litých asfaltů a suchých potěrů je nutné dodržet tloušťku vrstvy 2 až 3 mm. Pokud je požadována větší tloušťka vrstvy, použijte výrobky na bázi síranu vápenatého s nižším pnutím a konzultujte s pracovníky technologické podpory.
Nepoužívejte na dřevo nebo podklady obsahující dřevo, např. na xylolit.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být spolehlivě suchý, čistý (bez nečistot, olejů, tuků, vosků a jiných separačních látek), bez trhlin a odolný vůči tahu a tlaku v souladu s požadavky norem DIN 18365 „Práce s podlahovými krytinami“ a DIN 18352 „Práce s obklady a dlažbami“. V závislosti na podkladu a stavu podkladu je třeba použít vhodné podkladové nátěry z našeho sortimentu.
Postupujte podle pokynů v příslušných technických listech.

### ZPRACOVÁNÍ

Před nivelačními pracemi musí být na všechny vystupující části aplikována izolační páska na okraje Bostik. Do čisté nádoby nalijte 5,0 - 5,25 litrů čisté, studené vody z vodovodu a prášek rozmíchejte vhodným míchadlem do homogenní hmoty. Pro dosažení co nejlepších výsledků se doporučuje nechat krátce odstát a směs opakovaně promíchat. Poté se SL C310 CLASSIC rozlije na podklad a může se rozprostírat hladicí stěrkou nebo vhodným raklem na požadovanou tloušťku vrstvy. Použití metody s raklem umožňuje hospodárnou práci jejímž výsledkem je rovnoměrný povrch s definovanou tloušťkou naneseného materiálu.

Je nezbytné chránit nanesené vrstvy před příliš rychlým vysycháním, např. v důsledku přímého slunečního záření, průvanu nebo příliš vysokých teplot. Vyrovnávací vrstva musí být před pokládkou podlahových krytin zcela vyschlá. Pokud je nutná další vyrovnávací vrstva, musí se po úplném zaschnutí první vyrovnávací vrstvy nanést mezivrstva Bostik. Tloušťka následné vyrovnávací vrstvy nesmí překročit 1/3 tloušťky první vrstvy. Postupujte podle pokynů v příslušných technických listech.
U větších ploch doporučujeme nanášet SL C310 CLASSIC pomocí vhodných mísících čerpadel. Dodržujte pravidla oboru a aktuální platné normy, technické listy a případné další pokyny výrobce.

### OCHRANA PRACOVNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obsahuje cement, s vodou reaguje zásaditě. Je možné podráždění očí a kůže. Respektujte bezpečnostní upozornění a bezpečnostní pokyny uvedené na obalech a v bezpečnostních listech.

### LIKVIDACE

Zbytky výrobku, pokud možno sesbírejte a znovu použijte. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné, seškrábané a nekapající plastové nádoby lze recyklovat. Nádoby se obsahující zbytky produktu jsou nebezpečným odpadem. Nádoby se ztvrdlými zbytky jsou stavebním odpadem/odpadem z domácností.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě. Chraňte před vlhkostí. V původním obalu lze skladovat přibližně 6 měsíců.

## JAKOST POTĚRU PODLE DIN EN 13813

CT-C25-F6

## DODÁVANÉ BALENÍ

Č. výr.: 30625994 pytel 25 kg

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| Materiálová základna | cement modifikovaný pryskyřicí |
| Barva | šedý prášek |
| Spotřeba | přibližně 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy |
| Mísící poměr | 5,0 - 5,25 litrů vody na 25 kg prášku |
| Podmínky pro zpracování | vzduch: + 18 °C až + 25 °C;<br>podklad: nejméně + 15 °C;<br>vlhkost vzduchu: nejvýše 75 %. |
| Doba pro zpracování | při + 18 °C do cca 20 minut po smíchání. |
| Pochozí | po 5 hodinách |
| Připraveno k pokládce | keramické dlaždice: po 24 hodinách<br>PVC, linoleum, guma: po 48 hodinách:<br>< 2 mm - po 48 hodinách<br>> 2 mm - po 72 hodinách<br>při +23 °C a 50% vlhkosti |
| Vhodnost pro zatížení kolečky židle | od tloušťky vrstvy 2 mm (role dle DIN EN 12529) |
| Vhodnost pro podlahové vytápění | ano - dodržujte příslušné technické listy a doplňující informace výrobce podlahového topení |
| Čištění | nevytvrzené zbytky výrobku lze čistit vodou nebo přípravkem NIBOCLEAN PRO |
| Giscode | ZP 1 - Nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006 (REACH) |
| GEV-Emicode | EC 1 Plus – velmi nízké emise |




Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnicích tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevní rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis. Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.



**ANVI TRADE s. r. o.**
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10-Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
**www.anvitrade.cz**

**Bostik GmbH**
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0
E-Mail: info.germany@bostik.com
**www.bostik.de**

ADOPTIVNÍ RODIČ ZOO PRAHA