



SYNTEKO NORDIC ELASTIC

extra mat (5), mat (20), polomat (45), lesk (90)

Synteko Nordic Elastic je 2-složkový, 100% polyuretanový nátěr s vynikající přilnavostí a odolností pro pružné podlahové krytiny jako vinyl, LVT, PVC a linoleum. Přidáním tužidla, které povrch dále zpevní a zesílí, vzniká dlouhodobá ochranná vrstva pro pružné podlahové krytiny.

OBLASTI POUŽITÍ: bytové i komerční prostředí

VLASTNOSTI VÝROBKU :

- Profesionály preferovaný výrobek
- Velmi vysoká odolnost díky přidání tužidla
- Výborný rozliv a nivelace
- Nízké VOC: pouze 60 g/L (max 75 g/L pokud je mícháno s tužidlem)
- Vysoká odolnost proti poškrábání, oděrům, chemikáliím a tekutinám
- Rychlé vytvrzení – plně vytvrzeno po 3 dnech
- Snadná údržba, po renovaci se výrazně sníží náročnost běžného čištění

VYDATNOST :

- 12 - 15 m²/l

NÁŘADÍ :

- 10mm váleček
- Nářadí vyčistěte vodou ihned po použití

TECHNICKÁ DATA :

ZÁKLADNÍ MATERIÁL	100% polyuretanová disperze na vodní bázi
TUŽIDLO	Polyisokyanát rozředěný v dipropyleneglycoldimethyletheru
OBSAH SUŠINY	ca. 32% (ISO 3251)
PH	ca. 8,0
HUSTOTA	ca. 1,1 kg/l
ÚROVNĚ LESKU (měření pod 60°)	• ca. 5 extra mat • ca. 20 mat • ca. 45 polomat • ca. 90 plný lesk
DOBA SCHNUTÍ při 20°C /50% RH	• 0,5 – 1 h po prvním nátěru • 1 -3 h další vrstvy • Finalální pevnost po 3 dnech
ZPRACOVATELNOST	ca. 4 h při 23°C
SKLADOVÁNÍ	Nesmí zmraznout. Skladování mezi +10°C a +30°C
TRVANLIVOST	12 měsíců v neotevřeném balení od data výroby (viz obal)
BALENÍ	4,5 L + 0,45 tužidlo

POZOR!

- Laky by měly být před použitím dobře protřepány, aby se vzduch, který se při třepání dostane do laku, mohl uvolnit, potřebuje několik minut. Protřeptejte jej např. před vysáváním podlahy pro lakování.
- Nenamásejte více než dvě vrstvy během jednoho dne
- Vyhněte se přímému slunečnímu svitu, vyhněte se také příliš vysoké nebo nízké teplotě a vlhkosti.
- Lak musí mít před použitím pokojovou teplotu. Pokud je lak příliš studený, hůře se rozlévá a špatně uvolňuje vzduch. Po vyschnutí pak zůstanou na laku stopy po válečku nebo aplikátoru a zalakované vzduchové bublinky. Oteplení laku z 0°C na 20°C trvá přibližně 7 hodin.

V PRŮBĚHU APLIKACE

- Lak musí mít pokojovou teplotu ca 20°C.
- Teplota podlahy musí být mezi 15 a 25°C.
- Relativní vlhkost vzduchu (RH) má být mezi 50% a 60%
- Dostatečné osvětlení plochy je vyžadováno tak abyste zajistili efektivní a dostatečné ošetření plochy

PŘED POUŽITÍM PODLAHY

- Podlaha může být s opatrností užívána 24 hodin po aplikaci poslední vrstvy.
- Nábytek může být rozmístěn po 24 hodinách, delší čekání zajišťuje menší citlivost na potenciální poškození během manipulace.
- Finální vytvrzení laku je po 3 dnech do té doby nepokládejte koberce.
- Umývání podlahy vodou a použití ošetřujících prostředků je možné po 4 týdnech.
- Abyste se vyvarovali poškrábání laku, připevněte na nohy židlí a stolů plstěné podložky.
- Povrch nesmí být pokryt neprodyšnými ochrannými materiály.

SYNTEKO NORDIC ELASTIC

POKYNY K POUŽITÍ

PŘÍPRAVA VINYLových DÍLCŮ A LINOLEA

PŘÍPRAVA NOVÝCH NEBO DŘÍVE VOSKOVANÝCH/LEŠTĚNÝCH PODLAH

- Podlahu vyčistěte pomocí postupu čištění doporučeného výrobcem podlahové krytiny.
- Vyčištěním podlahy se odstraní veškerý vosk, leštadlo, lepidlo, nášlapné vrstvy a potenciální nečistoty. Toto vyčištění je podmínkou pro zajištění přilnavosti našeho nátěrového systému.
- Všechny nečistoty by měly být odstraněny a mohou vyžadovat odstranění více než jednou.

PŘÍPRAVA PODLAH DŘÍVE OPATŘENÝCH UV NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM

- Pokud byla podlaha, kterou na kterou chcete aplikovat NORDIC ELASTIC ošetřována vosky, leštidly nebo je jinak znečištěná podlahu vyčistěte.
- Pokud je podlaha čistá a zbavená kontaminantů použijte prostředek Clean 'n Coat k přípravě podlahy pro nový nátěr.

APLIKACE NA VINYL, PVC, LVT, LINOLEUM

- Kanystř laků Synteko NORDIC ELASTIC dobře protřepávejte ca 30-60 sekund, poté přidejte Hardener/tužidlo a protřepávejte ca 2 minuty. Nechte produkt odpočívat po dobu ca 10-15 minut. Jakmile je přidán Hardener/tužidlo k NORDIC ELASTIC, pak musí být směs zpracována do 4 hodin. Smíchejte tedy jen takové množství, které potřebujete pro aplikaci jedné vrstvy. Pro menší množství používejte tužidlo/Hardener v poměru 1:10.
- Pro nanášení Synteko NORDIC ELASTIC použijte váleček s vlasem 10 mm. Doba schnutí je ca 1–3 hod.
- U podlah s lehkým provozem stačí jeden vrchní nátěr, nicméně doporučujeme nanášet nátěr o něco silnější (70 g/m²).
- Pro podlahy s vysokým zatížením, aplikujte 1 nebo 2 další vrstvy příčně tak abyste zajistili plné pokrytí lakem. Pokud nanášíte více vrstev doporučují se tenčí vrstvy (50 g/m²).
- U podlahy z linolea může být nutné po zaschnutí první vrstvy provést jemný mezibrus 180-mřížkou. Podlahu pak důkladně vysajte před aplikací další vrstvy nebo vrstev NORDIC ELASTIC, dle očekávaného následného zatížení. Na linoleum vždy aplikujte nejméně 2 vrstvy.
- Podlahy natřené výrobkem NORDIC ELASTIC mohou být lehce používány po 24 hod. Počkejte nejméně 3 dny než nastěhujete nábytek, položíte koberec apod.
- Pro maximální ochranu a okamžitě používání podlahy po nátěru Synteko NORDIC ELASTIC, naneste 1 až 2 vrstvy UV-vytvrzujícího laku a použijte UV lampu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelně vysávejte prach a používejte mop s utěrkou z mikrovlákna pro zachování dlouhodobé životnosti podlahy. Pro čištění používejte Synteko SuperClean a Synteko NewShine dle instrukcí. Další údaje naleznete v technických listech příslušných výrobků. Nečistěte podlahu před úplným vytvrzením.

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.synteko.com. Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je potřeba zdravotní pomoci, mějte u sebe etiketu resp. štítek produktu. Chraňte oči a kůži. Kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře pokud se necítíte dobře. Zlikvidujte obaly v souladu s místními pokyny odpadového hospodářství. Obsahuje Adipohydrazid (CAS No.: 1071-93-8) Může způsobit alergickou reakci.

EU limitní hodnota pro tento výrobek (cat. A/j): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Tento výrobek (A+B mix) obsahuje max 75 g/l VOC.

Naše informace jsou založeny na laboratorních testech a jsou považovány za vodítko v souvislosti s výběrem produktu a pracovních metod. Vzhledem k tomu, že vaše pracovní podmínky jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme žádnou odpovědnost za výsledky. Neexistují žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel. Náprava kupujícího je omezena na výměnu nebo vrácení kupní ceny. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění, náhodné nebo následné škody. Uživatel určí vhodnost výrobku pro zamýšlené použití.

Výrobce:
Synteko AB,
Olof Wijkavä 9, Jörlanda, Sweden,
Tel. +46 303 563 30
www.synteko.com

Datum: 01.09.2025