

A630 FOIL'N'FIX INNEN

DISPERZNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- bez rozpouštědel
- bez zápachu

OBLAST POUŽITÍ

A630 FOIL'N'FIX INNEN je vhodný pro vzduchotěsné lepení stavebních fólií ke stavebním konstrukcím podle normy DIN 4108-7.

VLASTNOSTI / PŘILNAVOST

BOSTIK A630 FOIL'N'FIX INNEN je univerzálně použitelný, nestékavý disperzní kontaktní lepicí tmel, určený pro lepení běžně dostupných stavebních fólií mezi sebou i k podkladu, jakož i pro jiné typy fólií používaných ve stavebnictví.

A630 FOIL'N'FIX INNEN kompenzuje drobné pohyby stavebních prvků a zajišťuje tak trvalou těsnost spoje. Je jednosložkový a nestékavý, vhodný pro vodorovné i svislé plochy.

A630 FOIL'N'FIX INNEN přilne na všechny běžné stavební fólie (s hladkým i mírně drsným povrchem, kraftový papír, netkané textilie, lepenky, hliník) a také bez použití primeru na běžné stavební podklady – kámen, beton, omítku, dřevo i kov.

ZPRACOVÁNÍ

Lepené plochy musí být pevné, nosné, čisté, suché, bez mastnoty a prachu.

Všechny podkladové materiály musí být s lepidlem BOSTIK A630 FOIL'N'FIX INNEN kompatibilní a nesmí obsahovat bitumen ani dehet.

Přilnavost a kompatibilitu s plasty je třeba ověřit podle konkrétní aplikace.

Při použití na povrchově upravené (např. natřené) podklady je nutné provést předběžnou zkoušku kompatibility.

A630 FOIL'N'FIX INNEN se nanáší na podklad jako housenka o průměru cca 5 mm.

Nerovnosti lze vyrovnat zvýšením množství naneseného lepidla.

Fólii přiložte volně, s rezervním přehybem, a lehce ji přitlačte k housence lepidla – lepidlo se nesmí zcela stlačit.

Během doby schnutí lepidla nesmí být fólie namáhána tahem.

Po 24–72 hodinách při pokojové teplotě má A630 FOIL'N'FIX INNEN vysokou počáteční přilnavost.

Konečné vlastnosti se plně vyvinou až po úplném odpaření vody z lepidla.



ČIŠTĚNÍ

Čerstvé nečistoty lze odstranit vodou, čisticími utěrkami BOSTIK NIBOCLEAN nebo pomocí BOSTIK SOLVENT 270.

Přípravek BOSTIK SOLVENT 270 lze také použít pro odmaštění lepených ploch.

Po zaschnutí lze A630 FOIL'N'FIX INNEN odstranit pouze mechanicky.

Vzhledem k vysoké trvalé lepivosti A630 FOIL'N'FIX INNEN je však třeba počítat se značnými obtížemi.

SPOTŘEBA

Při nanášení housenky o průměru 5–6 mm vystačí 1 kartuše na cca 15 metrů lepené spáry, 1 fóliové (salámové) balení na cca 30 metrů lepené spáry.

SKLADOVÁNÍ:

BOSTIK A630 FOIL'N'FIX INNEN skladujte v chladu a suchu, při teplotě +5 °C až +25 °C. Doba skladovatelnosti: 12 měsíců v neotevřeném originálním obalu.

DODÁVANÉ BALENÍ

315 g kartuše

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Báze	disperze syntetických pryskyřic, trvale lepicí
Barva	světle modrá
Konzistence	nestékavé
Hustota	cca. 1,0 g/cm ³ (mokrě)
Doba vytvrzení	cca 24 – 72 h v závislosti na podkladu a vlhkosti vzduchu)
Teplotní odolnost po vytvrzení	cca - 20 °C až + 80 °C
Teplota při zpracování	+ 5 °C až + 40 °C (teplota konstrukce)



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

