



STIX H900 RESIST+

VYSOCE VÝKONNÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- v extrémních podmínkách
- jednosložkové
- připravené k okamžitému použití
- na savé i nesavé podklady

OBLAST POUŽITÍ

Jednosložkové vysoce výkonné hybridní lepidlo pro elastické podlahové krytiny, jako jsou PVC dílce (max. 100 x 100 cm, heterogenní, homogenní), sportovní podlahy, LVT, kaučuk (max. 100 x 100 cm), linoleum a ochranné desky, a to i v extrémních podmínkách. U PVC v rolích se doporučuje konzultovat aplikaci s technickým oddělením.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí vyhovovat požadavkům normy DIN 18365 „Práce s podlahovými krytinami“, zejména musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku a podle potřeby musí být odborně připraven k pokládce. K tomu použijte vhodné penetrační nátěry a sěrkové hmoty. U litého asfaltu je rovněž nutné nanést minimálně 2 mm sěrkové hmoty.

ZPRACOVÁNÍ

STIX H900 RESIST+ se nanáší rovnoměrně na podklad zubovou sěrkou se vhodnou zubovou geometrií. Před nanesením je nutné počkat, až podklad vyschne. Doba odvětrávání se určuje podle savosti podkladu, teploty prostředí a relativní vlhkosti vzduchu (min. 50 %). Poté vložte podlahovou krytinu do vrstvy lepidla a důkladně ji vtlačte/převálečkujte (50 kg kloubový válec). Po 45 minutách podlahovou krytinu znovu přitlačte/převálečkujte. Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny, zejména pokud jde o klimatizaci podlahových krytin.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO GUMOVÉ PODLAHOVÉ

KRYTINY: U gumových podlahových krytin o tloušťce od 3 mm je nutné použít vhodný zubový profil podle TKB. Čerstvě položené podlahové krytiny mají kvůli vlastnostem silanem modifikovaných polymerů (SMP) tendenci klouzat při chůzi.

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO LVT NA STĚNÁCH: Při lepení LVT na stěny je nutné před lepením zajistit odvětrání po dobu minimálně 15 minut.



BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po dobu zpracování/schnutí a po něm zajistěte důkladné větrání! Během zpracování produktu se vyvarujte jídla, pití a kouření. Při kontaktu s očima nebo kůží okamžitě důkladně opláchněte vodou. Nesmí se dostat do kanalizace, vodních toků ani půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako domácí odpad. Používejte ochranné rukavice. Během procesu tuhnutí dochází k uvolňování methanolu. V průběhu zpracování zajistěte trvalé větrání. Po pokládce podlahy intenzivně větrejte po dobu několika dní.

Skladovací podmínky: skladujte v suchu a chladu. Otevřené obaly ihned vzduchotěsně uzavřete. Zásadním předpokladem pro co nejlepší kvalitu vzduchu v místnosti po pokládce podlahové krytiny je pokládka v souladu s normami a dobře vyschlé podklady, základní nátěry a sěrkové hmoty.

Produkt obsahuje trimethoxysilylvinyl a o-tolylbiguanid. Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Informace pro alergiky na vyžádání na tel. +420 271 096 610

LIKVIDACE

Zbytky produktu pokud možno shromažďujte a znovu použijte. Nesmí se dostat do kanalizace, vodních toků ani do půdy. Zcela vyprázdněné, vyškrábané nebo nekapající plastové nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s kapalnými zbytky obsahu a shromážděné kapalně zbytky produktu jsou nebezpečným odpadem. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavebním odpadem/domovním odpadem.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem! Skladovatelnost 12 měsíců.

DOPORUČENÁ GEOMETRIE ZUBŮ STĚRKY



DODÁVANÉ BALENÍ

Č. výr.: 30626173 14kg kbelík



www.blauer-engel.de/uz113

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Sílanmodifikované polymery (SMP)
Složení podle VdL-RL 01	Sílanterminované polymery, minerální plniva, změkčovadla, aditiva
Barva	bílá
Viskozita	pastovitá, roztíratelná
Hustota	1,35 g/cm ³
Podmínky zpracování	vzduch: +18 °C až +25 °C; podklad: min. +15 °C; vlhkost vzduchu: max. 75 %
Poznámka k teplotě	Při silném slunci předem zastínit okna, aby se podklad a lepidlo nepřehřály.
Doporučené zubování	TKB A2 (cca 350 g/m ²), TKB B1 (cca 400 g/m ²)
Max. doba vkládání krytiny	cca 45 min (při normálním klimatu)
Pochozí	po cca 12 hodinách
Vhodné pod kolečkové židle	ano (DIN EN 12529)
Vhodné na podlahové vytápění	ano (dodržet doporučení ZDB)
Čištění	Niboclean Pro (pro nevytvrzený materiál)
Giscode	RS 10 – sílanmodifikované polymery

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+ 420 271 096 610

